

PARMUREX

SANS POUSSIÈRE

- Excellent talochage
- Peut rester apparent

1/2

S O U S - E N D U I T D ' I M P E R M E A B I L I S A T I O N



DEFINITION

Sous-enduit monocouche d'imperméabilisation des parois verticales extérieures ou intérieures destiné à recevoir un revêtement associé ou à rester apparent.

ASPECTS DE FINITION

- taloché fin
- brut de dressage avant recouvrement

SUPPORTS

ADMISSIBLES

Tous supports de type A

- Maçonneries et murs en :
 - blocs de béton
 - briques et blocs de terre cuite
 - pierres et moellons
 - béton de granulats courants
 - béton d'argile ou de schiste

Conformes aux DTU les concernant, notamment DTU 20.1 et 23.1.

- Parois enterrées et supports anciens : consulter le CPT des enduits monocouches d'imperméabilisation, cahiers du CSTB N° 2669-2 et 3207 et le DTU 26.1.

EXCLUS

- Supports anciens peu résistants.
- Maçonneries de blocs de béton cellulaire.
- Constructions hourdées ou enduites au plâtre.
- Supports exposés inclinés de plus de 10° par rapport à la verticale.

CARACTERISTIQUES

Composition

Mortier hydraulique à base de :

- Ciment.
- Chaux.
- Sables siliceux et calcaires.
- Adjuvants spécifiques.

Performances

- Correspondant au MERUC 54541 - Supports A.
- Catégorie : OC 3.

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports

- Sains, propres, dépoussiérés.
- Éliminer toutes traces de plâtre, de peintures, etc...
- La planimétrie et l'aplomb des supports seront conformes aux exigences du DTU 20.1 et 23.1.
- Sur béton et supports non absorbants, appliquer au préalable le gobetis d'adhérence prêt à l'emploi MICRO-GOBETIS 2000 ou un gobetis composé d'un mélange de PARMUREX SANS POUSSIÈRE gâché avec ajout de 0,5 l de 751 LANKOLATEX par sac de 30 kg.

Matériel

- Application mécanique.

	MACHINE A PROJETER	POT DE PROJECTION
• Pression pompe	10-12 bars (eau)	
• Débit air		60 m³/heure minimum
• Pression d'air		4 à 6 bars

Préparation du produit

- Dosage en eau : 4,5 à 5,4 litres par sac de 30 kg
- Temps de mélange machine : 3 à 5 minutes
- Temps de mélange bétonnière : 5 minutes

APPLICATION

En imperméabilisation sur supports de blocs de béton, briques :

- Aspect taloché pour finition peinture, RPE ou laissé apparent. Appliquer la première passe en épaisseur de 7 à 9 mm dressée et serrée. Lorsque celle-ci a durci, appliquer la seconde passe. La finition est obtenue à l'aide d'une taloche bois, plastique ou éponge suivant l'aspect recherché.
- Aspect brut de dressage pour finition hydraulique, minérale ou carrelage. Projeter directement une couche de l'ordre de 15 mm d'épaisseur dressée et serrée à la règle.
- **Epaisseur**
L'épaisseur minimale de recouvrement doit être de 10 mm en tous points après finition talochée ou après dressage.

En dressement sur supports assurant par eux-mêmes l'Étanchéité tels que béton :

- Aspect taloché pour finition peinture, RPE ou laissé apparent. Appliquer une couche de 7 à 8 mm d'épaisseur dressée, talocher à l'avancée sur l'enduit raffermi à l'aide d'une taloche bois, plastique ou éponge suivant l'aspect recherché. Pour les dressements d'épaisseurs supérieures ; travailler en 2 passes comme pour l'enduit taloché en imperméabilisation.
- **Epaisseur**
L'épaisseur de l'enduit fini, doit être de minimum 5 mm et maximum 15 mm en tous points.
- **Attention**
L'enduit PARMUREX SANS POUSSIERE appliqué en dressement sur béton ne peut pas être recouvert par du carrelage.

CONSOUMMATIONS MINIMALES

Supports	Blocs de béton, briques	Béton
Talochée	22 kg/m ²	12 kg/m ²

GAMME DE REVETEMENTS ASSOCIES

Recouvrement du PARMUREX SANS POUSSIERE après un délai de séchage de 7 jours minimum

- Les enduits monocouches PAREXLANKO appliqués en épaisseur de 7 à 8 mm, avec un minimum de recouvrement de 5 mm en tous points, avant finition rustique, rustique écrasé ou après finition talochée ou grattée.
- Les enduits de parement PAREXLANKO

Recouvrement du PARMUREX SANS POUSSIERE après un délai de séchage de 21 jours minimum

- Les peintures, les revêtements plastiques épais, les systèmes d'imperméabilisation i1 à i4
- Les revêtements céramiques collés et exécutés selon les recommandations des cahiers du CSTB N° 3266.

CONDITIONS D'EMPLOI

- Produit destiné aux professionnels
- Avant application humidifier le support. Après application, humidifier l'enduit. Ne pas appliquer sur supports gelés et en cas de risque de gel.
Températures minimales d'application : + 5°C.
Au-delà de + 30°C prendre des dispositions particulières.

Comme pour tous les enduits monocouches d'imperméabilisation en général, l'emploi et la mise en œuvre du PARMUREX SANS POUSSIERE sont régis par le DTU 26.1.

CONDITIONNEMENT

Sac de 30 kg : 2 plis papier et 1 pli polyéthylène.
Palette perdue houscée de 1,2 tonne.

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.

GARANTIE

■ R.C. fabricant.

DOCUMENTS DE REFERENCE

- Certificat CSTBat en cours.
- CPT des enduits monocouches d'imperméabilisation : Cahiers du CSTB n° 2669-2 et 3207.
- DTU 26.1, 20.1, 23.1.